

**4-GL3B-01346 RI-121/200 FLOOR TALKER CLEAR ASP8A PERMANENT WG90**
**Лицевой Материал**

Прозрачный тисненый ПВХ, устойчивый к потертостям.

Тип	Тисненый ПВХ	
Цвет и Поверхность	Прозрачный	
Вес	268 г/м <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Толщина	200 μ ±10%	ISO 534-80

**Клей**

Акриловый постоянный на сольвентной основе с адгезией, поддерживающей хорошую устойчивость к воде и чистящим агентам. Обладает высокой адгезией при нанесении на разнообразные поверхности, такие как стекло, ABS, PS, PVC. Не наносится на аполярные поверхности (такие как PE и PP).

Название	ASP8A постоянный	
Тип	Акриловый постоянный	
Min. Температура Нанесения	+10°C	
Рабочая Температура	-20°C/+140°C	
Прочность на сдвиг	Очень высокая	
Липкость	Высокая Н/инч	
Окончательная Адгезия	Очень высокая Н/инч	

**Удаляемая подложка**

Тип	Силиконизированная с одной стороны зеркальный блеск	
Цвет и Поверхность	Белая	
Вес	90 г/м <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Толщина	77 μ ±10%	ISO 534
Прозрачность	п.а. %	DIN 53 147-64

**Применение**

Ламинирующая пленка для пола, устойчивая к скольжению в соответствии с «Оценкой устойчивости к Скольжению Пола» 3 выпуск 2005 UK Slip Resistance Group

**Методы печати**

Не предназначены для печати.  
 Перед использованием рекомендуется обязательная проверка на совместимость пленки, принтера и чернил.

**Условия хранения**

20 месяцев. Этот срок применим только к материалам «Ritrama», которые не подвергались внешним воздействиям в процессе хранения, а также хранение которых соответствовало следующим условиям:

- Хранить при температуре 22°C +/- 2° и относительной влажности воздуха 50% +/- 5%, избегая прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов, в сухом и чистом помещении, в оригинальной упаковке с целью защиты материала от пыли и грязи.

Все материалы, произведенные компанией Ritrama подлежат в процессе производства строгому контролю качества для обеспечения его гарантии. Все вышеуказанные технические данные предоставляются на основании проведенных испытаний, но не являются гарантией. Все материалы должны проходить тестирование покупателями в полевых условиях самостоятельно для подтверждения соответствующего конкретного применения. Данная информация может изменяться без предварительного уведомления.