

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЛАТЕН»

ИНН 7725494536 КПП 772001001

111524, г. Москва, ул. Электродная, дом 2, строение 12-13-14, этаж 4, Помещение VII, комната №7.
Тел. 8-495-702-94-83

Средние значения по основным техническим параметрам листов
ПС HIPS GEBAU «зеркальный серебро» и «зеркальный золото»

Наименование показателя	Значение
Плотность, кг/м ³	1060
Прочность при растяжении, МПа (испытание вдоль экструзии)	23
Относительное удлинение при разрыве, % (испытание вдоль экструзии)	30
Возможные методы дальнейшей обработки	Фрезеровка, термо-гибка, гравировка, склейка
Применение	Интерьер. Интервал использования от 17 до 40 °С

Главный технолог



Балашов Д.В.